



FBG OBERALLGÄU
e.V.

SORTIMENTSÜBERSICHT FÜR DIE AUSHALTUNG UND SORTIERUNG VON RUNDHOLZ

Langholz (L)

Bezeichnung	Holzart	Güte	Länge inkl. Übermaß	Mind. Zopf i.R.	Empfehlung/ Bemerkung
Langholz	Fi/Ta	Bauholz B(C)	18,40 m (20,40 m)	23 cm	Ordentliche Bauholzqualität, Käferholz nach Absprache. Mindestmenge von 25 fm erforderlich!

Kurzholz / Fixlänge (SL) „stark“

Bezeichnung	Holzart	Güte	Länge inkl. Übermaß	Mittendurchm. i. R.	Empfehlung/ Bemerkung
Starkholz	Fi/Ta	B/C/Käfer/D	5,10 m (4,10 m)	Ab 45 cm	
Schreinerware	Fi/Ta	A, und gutes B	5,10 m (4,10 m)	Ab 40 cm	Rücksprache mit FBG halten!

Kurzholz / Fixlänge (SL) „schwach“

Bezeichnung	Holzart	Güte	Länge inkl. Übermaß	Mittendurchm. i. R.	Empfehlung/ Bemerkung
Schwachholz	Fi/Ta	BC/Käfer/D	5,10 m (4,10 m)	16 bis 55 cm	Max. 60 cm am Stock, mind. Zopf 14 cm i.R

Papierholz (IS)

Bezeichnung	Holzart	Güte	Länge inkl. Übermaß	Mittendurchm. i. R.	Empfehlung/ Bemerkung
Papierholz	Fi/Ta	N/F	2,00 m	8 bis 30 cm	Mind. 20 rm

Hackgut

Bezeichnung	Holzart	Empfehlung/ Bemerkung	Lagerung
Hackgut	alle Baum- und Straucharten	Ausreichend hoher Holzanteil belassen	Hackgut immer in Abfuhrrichtung rechts lagern



GÜTEKLASSIFIZIERUNG VON RUNDHOLZ

Langholz (L)

Güte	Info
B	frisch, gesund, gerade, ohne Verfärbung, gesunde Äste ≤ 4 cm, keine Stammfäule, keine Fauläste
C	Gesund, gerade, Äste ≤ 8 cm oder Fauläste ≤ 4 , exzentrisch
C-Käfer	Vorherige Absprache mit der FBG!
D	Nicht zulässig

Kurzholz / Fixlängen (LAS)

Güte	Bemerkung
BC	Mischsortiment aus der Güteklasse B und C
B	Gesund, gerade, gesunde Äste ≤ 4 cm, keine Fauläste, keine Stammfäule
C	Gesund, gerade, Äste ≤ 8 cm oder Fauläste ≤ 4 , exzentrisch
C-Käfer	Stamm mit Käferbefall, mit oder ohne Bläue
D	Beil- und nagelfeste Faulflecken (keine Weichfäule), Äste > 8 cm, Risse, leichte Krümmung
NSF	Extreme Grobastigkeit, starke Krümmung, Bruchholz, fortgeschrittene Fäule

